



SOCIÉTÉ SOTACID ZAGHOUAN

CIMCOL-PUNCH



**SOTACID
ZAGHOUAN**
Le spécialiste des dérivés du ciment

Mortier colle pour carrelage.

Composition :

Ciment blanc ou gris, sables sélectionnés, dérivés cellulosiques et adjuvants spécifiques.

Domaine d'utilisation :

- Pose de carrelage de porosité moyenne ($> 3\%$), sur murs et sols intérieurs, sur des supports de mortier en ciment.
- Ne convient pas pour une utilisation extérieure.

Préparation des supports :

Le support devra être résistant, solide et net de poussière, de peinture, d'huile, de laitance de ciment, etc.

Éliminer par piquage les ragréages pelliculaires muraux (inférieurs à 3mm).

Si le support est exposé au soleil ou est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier et attendre la disparition du film d'eau.

Application :

1. Gâcher tout le sac avec 6 litres d'eau jusqu'à l'homogénéisation parfaite.
2. Laisser reposer 5 minutes.
3. Gâcher nouvellement pour avoir la pâte prête à son usage.
4. Appliquer préférentiellement avec une taloche crantée et vérifier que l'adhésif n'a pas formé un film superficiel qui évite son adhésion (spécialement dans des conditions d'haute température ou de vent).
5. Exercer une forte pression sur les carreaux pour chasser l'air et assurer un bon transfert de la colle.
6. C'est recommandable laisser une joint entre pièces de 2 mm minimum et remplir les joints avec des produits de la gamme JOINT PUNCH.

Consommation :

Dépendant du format ou relief du carreau, la consommation approximative de CIMCOL-PUNCH est de 3 Kg/m².

SOTACID ZAGHOUAN

Siège et Usine:

A.V George Zidane Z.I
ZAGHOUAN.

Bureau commercial:

Usine ZAGHOUAN

Tél: 00216.72.681.770

Fax: 00216.72.680.045

E-mail:

commercial@sotacid-zaghouan.com

Site web: www.sotacid.com

