

# SOCIÉTÉ SOTACID ZAGHOUAN

## JOINT-PUNCH



SOTACID  
ZAGHOUAN

*Le spécialiste des dérivés du ciment*

Mortier pour joint universel de carrelage

### Domaine d'utilisation :

Mortiers adjuvante de liants mixtes et teintés. Réalisation de joints de carrelage (de 2 à 15mm) : jointoiment des terres cuites, grès cérame, mosaïque vitreuses grès étirés et grès pressés de grands formats, pierres naturelles. Dureté élève appropriée pour le rejointoiment des pièces à faible porosité en piscines.

### Préparation des support :

S'assurer que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle ou de ciment sur toute leur longueur et profondeur

Nettoyer par grattage si nécessaire

Le rejointement doit se réaliser au moins 24h après l'encollage pour les parements verticaux et 48 h après l'encollage pour les revêtements

### Mise en œuvre :

- Ajouter de l'eau (1,6 - 1,7 litres par sac) et gâcher manuellement ou mécaniquement, de préférence avec un malaxeur électrique lent avec :
- Laisser reposer la masse durant 5 minutes et malaxer à nouveau. Etaler le joint punch et lisser en mouvement diagonal au carreau à l'aide d'une taloche à joints semelle caoutchouc ou d'une raclette en caoutchouc
- Veiller à remplir complètement les joints
- Avant le durcissement complet du mortier, 30 à 45 minutes après l'étalement, enlever l'excédent de mortier à l'aide d'une éponge de nettoyage fréquemment rincée
- Une fois le produit endurci dans le joint, il est possible de lisser la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec pour éliminer les restes de poussières
- Pour éviter de creuser les joints, passer l'éponge en diagonale par rapport aux arêtes des carreaux
- Pour faciliter le nettoyage, utiliser le kit à joint
- Si besoin finir avec un chiffon sec ou avec le pad de nettoyage blanc
- Durée pratique d'utilisation : jusqu'à 1 heure
- Délai de durcissement complet : 12 heures
- Délai de mise en circulation : 24 heures

### CONSERVATION :

Stockage jusqu'à 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.



## SOTACID ZAGHOUAN

### Siège et Usine:

A.V George Zidane Z.I  
ZAGHOUAN.

### Bureau commercial:

Usine ZAGHOUAN

Tél: 00216.72.681.770

Fax: 00216.72.680.045

### E-mail:

commercial@sotacid-zaghouan.com

Site web: www.sotacid.com





## CONSEIL PRATIQUES

Les instructions de mode d'emploi et les valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre, et ne constituent aucun engagement.

Les temps sont donnés à + 22°C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

Consommation : 0,2 à 2 kg/m<sup>2</sup> suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Outillage : kit de jointoiment, taloche éponge de nettoyage, taloche à joints semelle caoutchouc, malaxeur électrique lent, fouet, raclette, pad de nettoyage blanc

Ne pas utiliser dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression ( $\geq 80$  bars), à des produits agressifs (acides, détergents), ou dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières,

Ne pas utiliser sur plancher chauffant rayonnant électrique, sur sol en panneaux bois ou plancher à lames recouvertes d'un mortier de ragréage.

- Classification selon NF EN 13888 : CG2 ArW